

ARTICLE <i>ARTICOLO</i>	FOLK
APPLICATION <i>DESTINAZIONE D'USO</i>	UPHOLSTERY <i>ARREDAMENTO</i>
RAW MATERIAL <i>TIPO DI PELLE</i>	BOVINE (BOS TAURUS) <i>BOVINA (BOS TAURUS)</i>
ORIGIN <i>PROVENIENZA</i>	SUD AMERICA <i>SUD AMERICA</i>
TANNING TYPE <i>TIPO DI CONCIA</i>	CHROME TANNING <i>CONCIA AL CROMO</i>
THICKNESS <i>SPESSORE</i>	MM 0,9-1,0

TEST FISICI/PHYSICAL TESTS

CHARACTERISTIC	TEST METHOD	M.U.	PERFORMANCE
<i>CARATTERISTICA</i>	<i>METODO</i>	<i>U.M.</i>	<i>PRESTAZIONE</i>
THICKNESS <i>SPESSORE</i>	ISO 2589	MM	0,9-1,0
TEAR STRENGHT <i>RESISTENZA ALLO STRAPPO</i>			
	UNI EN ISO 3377-2	N	≥ 25
FLEXING RESISTANCE	UNI EN ISO 5402-1:2011	VISUAL	DRY 30.000 CYCLES; NO DAMAGES
<i>RESISTENZA ALLE FLESSIONI</i>		<i>VISIVO</i>	SECCO 30.000 CICLI; NESSUN DANNO
DRY RUB FASTNESS	UNI EN ISO 11640	GREY SCALE	DRY 500 CYCLES ≥ 3/4
<i>SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO</i>		<i>SCALA DEI GRIGI</i>	SECCO 500 CICLI ≥ 3/4
WET RUB FASTNESS		GREY SCALE	WET 250 CYCLES ≥ 3
<i>SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A UMIDO</i>		<i>SCALA DEI GRIGI</i>	UMIDO 250 CICLI ≥ 3
FASTNESS TO LIGHT	UNI EN ISO 105 B02: 2015	BLUE SCALE	AFTER 48 HOURS ≥ 5
<i>RESISTENZA ALLA LUCE</i>		<i>SCALA DEI BLU</i>	DOPO 48 ORE ≥ 5

CHEMICAL CHARACTERISTIC	ARTICLE PROCESSED IN CONFORMITY WITH REACH REGULATION
<i>CARATTERSTICHE CHIMICHE</i>	L'ARTICOLO E' PRODOTTO IN ACCORDO AL REGOLAMENTO REACH