

GENERAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE GENERALI	
APPLICATION <i>DESTINAZIONE D'USO</i>	UPHOLSTERY <i>ARREDAMENTO</i>
RAW MATERIAL <i>TIPO DI PELLE</i>	BOVINE BOS TAURUS <i>BOVINA</i>
ORIGIN <i>PROVENIENZA</i>	BRASIL <i>BRASILE</i>
TANNING TYPE <i>TIPO DI CONCIA</i>	CHROME TANNING <i>CONCIA AL CROMO</i>
THICKNESS <i>SPESSORE</i>	0,9-1,0 mm <i>0,9-1,0 mm</i>
AVERAGE SIZE <i>TAGLIA</i>	PQ 46-48 <i>PQ 46-48</i>
FINISHING <i>RIFINIZIONE</i>	PIGMENTED <i>PIGMENTATA</i>
EMBOSSING <i>STAMPA</i>	EMBOSSING FEDERICA <i>STAMPA FEDERICA</i>
COLOUR CHECKING <i>CONTROLLO COLORE</i>	D65 DAYLIGHT <i>D65 DAYLIGHT</i>
APPEARANCE <i>ELASTICITA', PIENEZZA, FLESSIBILITA'</i>	CONFORM TO THE MASTER <i>COME DA CAMPIONE</i>

PHISICAL CHARACTERISTICS AND COLOR FASTNESS CARATTERISTICHE FISICHE E SOLIDITA' DEL COLORE				
CHARACTERISTIC <i>CARATTERISTICA</i>	TEST METHOD <i>METODO</i>	REQUIREMENT <i>REQUISITO</i>	M.U. <i>U.M.</i>	PERFORMANCE <i>PRESTAZIONE</i>
THICKNESS <i>SPESSORE</i>	ISO 2589	0,9-1,1	MM	0,9-1,1
DRY RUB FASTNESS <i>SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO</i>	UNI EN ISO 11640	DRY 500 CYCLES <i>SECCO 500 CICLI</i>	GREY SCALE <i>SCALA DEI GRIGI</i>	≥ 3/4
WET RUB FASTNESS <i>SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A UMIDO</i>		WET 250 CYCLES <i>UMIDO 250 CICLI</i>	GREY SCALE <i>SCALA DEI GRIGI</i>	≥ 3
FINISHING ADHESION <i>ADESIONI DELLA RIFINIZIONE</i>	UNI EN ISO 11644:2009	DRY ≥ 2 <i>SECCO ≥ 2</i>	N/10mm	PASS
FLEXING RESISTANCE <i>RESISTENZA ALLE FLESSIONI</i>	UNI EN ISO 5402-1 : 2011	DRY 20.000 CYCLES <i>SECCO 20.000 CICLI</i>	VISUAL <i>VISIVO</i>	NO DAMAGES <i>NESSUN DANNO</i>
LIGHTFASTNESS <i>RESISTENZA ALLA LUCE</i>	UNI EN ISO 105 B02 : 2015	≥ 5 AFTER 72 H <i>≥ 5 DOPO 72 H</i>	BLUE SCALE <i>SCALA DEI BLU</i>	PASS
CHEMICAL CHARACTERISTIC <i>CARATTERISTICHE CHIMICHE</i>	ARTICLE PROCESSED IN CONFORMANCE WITH REACH REGULATION <i>L'ARTICOLO E' PRODOTTO IN ACCORDO AL REGOLAMENTO REACH</i>			