

GENERAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE GENERALI	
APPLICATION <i>DESTINAZIONE D'USO</i>	UPHOLSTERY <i>ARREDAMENTO</i>
RAW MATERIAL <i>TIPO DI PELLE</i>	BOVINE BOS TAURUS <i>BOVINA</i>
ORIGIN <i>PROVENIENZA</i>	NORD AMERICA <i>NORD AMERICA</i>
TANNING TYPE <i>TIPO DI CONCIA</i>	CHROME TANNING <i>CONCIA AL CROMO</i>
THICKNESS <i>SPESSORE</i>	1,0-1,1 mm <i>1,0-1,1 mm</i>
AVERAGE SIZE <i>TAGLIA</i>	PQ 54-55 <i>PQ 54-55</i>
FINISHING <i>RIFINIZIONE</i>	WAXED <i>CERATA</i>
EMBOSSING <i>STAMPA</i>	NO EMBOSSING <i>SENZA STAMPA</i>
COLOUR CHECKING <i>CONTROLLO COLORE</i>	D65 DAYLIGHT <i>D65 DAYLIGHT</i>
APPEARANCE <i>ELASTICITA', PIENEZZA, FLESSIBILITA'</i>	CONFORM TO THE MASTER <i>COME DA CAMPIONE</i>

PHISICAL CHARACTERISTICS AND COLOR FASTNESS CARATTERISTICHE FISICHE E SOLIDITA' DEL COLORE				
CHARACTERISTIC <i>CARATTERISTICA</i>	TEST METHOD <i>METODO</i>	REQUIREMENT <i>REQUISITO</i>	M.U. <i>U.M.</i>	PERFORMANCE <i>PRESTAZIONE</i>
THICKNESS <i>SPESSORE</i>	ISO 2589	0,9-1,1	MM	0,9-1,1
DRY RUB FASTNESS <i>SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO</i>	UNI EN ISO 11640	DRY 100 CYCLES <i>SECCO 100 CICLI</i>	GREY SCALE <i>SCALA DEI GRIGI</i>	≥ 3
WET RUB FASTNESS <i>SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A UMIDO</i>		WET 20 CYCLES <i>UMIDO 20 CICLI</i>	GREY SCALE <i>SCALA DEI GRIGI</i>	≥ 3
LIGHTFASTNESS <i>RESISTENZA ALLA LUCE</i>	UNI EN ISO 105 B02 : 2015	≥ 3 AFTER 48 H ≥ 3 DOPO 48 H	BLUE SCALE <i>SCALA DEI BLU</i>	PASS
CHEMICAL CHARACTERISTIC <i>CARATTERISTICHE CHIMICHE</i>	ARTICLE PROCESSED IN CONFORMANCE WITH REACH REGULATION <i>L'ARTICOLO E' PRODOTTO IN ACCORDO AL REGOLAMENTO REACH</i>			