Capitolato **AFTER MARKET**

Rif.Cap	Codice e descrizione	UM	Parametro	Rilevato
	COLOR READING DIN 6175 DE*		MAX 0,50	
	THICKNESS IUP 4	mm	MIN 1,00 - MAX 1,40	
	RUBBING TEST DRY, 2000 CYCLES	GS	MIN 4/5	
	RUBBING TEST WET, 500 CYCLES	GS	MIN 4/5	
	FLEX RESISTANCE 25000 CYCLES		PASSED	
	ADHESION RESISTANCE DRY	N/cm	MIN 3,0	
	ABRASION RESISTANCE WHEELS CS-10, 500 CYCLES, 1 KG		PASSED	
	FOGGING GRAVIMETRIC DIN 75201	mg	MAX 7,00	
	TEAR STRENGTH IUP 8	N	MIN 15,00	
	RESISTANCE TO LIGHT DIN 75202	GS	MIN 3	
	FLAMMABILITY ISO 3795	mm/min	MAX 100,00	